



## 1. DESCRIZIONE

La cera in pasta è l'ultimo strato dell'applicazione di stucchi tipo Veneziano. Si applica con una spatola in uno strato molto sottile. Dopo l'asciugatura la cera viene lucidata con un panno. La superficie così trattata è più brillante e con colori più profondi: essendo protetta dalle tracce di uso quotidiano, dura molto più a lungo.

### Classificazione

Cere paraffiniche in dispersione acquosa

### Classificazione per impiego finale

Protezione

### Destinazione d'uso

Interno/superfici decorative

### Confezioni

1 litro

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Massa volumica        | 960 ± 20 g/l        |
| Viscosità             | liquido tixotropico |
| Residuo secco in peso | 26% ± 1             |
| pH                    | 8 - 9               |
| Colore                | biancastro          |

## 3. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### ESSICCAZIONE:

2 ore in condizioni normali

### APPLICAZIONE:

La capacità lucidante e l'aspetto pastoso dipendono dalla temperatura ambiente. Sulla superficie dello stucco asciutta e pulita (precedentemente preparata con carteggiatura a grana fine) applicare la cera in strato sottile con una spatola a movimenti incrociati. Una volta asciutta (ca. 2 h) pulire la superficie con un panno di cotone privo di lanugine. A seconda del gloss che si vuole ottenere, per ottenere maggiore brillantezza e profondità di colore è possibile ripetere più volte queste operazioni (applicazione cera e lucidatura), avendo cura di aspettare che lo strato di cera sia perfettamente asciutto e non appiccicoso.

**DILUIZIONE**

Pronto uso

**ATTREZZI:**

Spatola in acciaio inox

**PULIZIA**

Acqua

**RESA PRATICA:**6-10 g/m<sup>2</sup>

Rev. 01 del 02.10.2017 Pag. 2 di 2

**NOTE:**

- Conservazione in contenitori originali chiusi almeno 12 mesi a temperature tra 5-35°C.
- Proteggere dal gelo!
- Quando si utilizza stucchi a base di calce è necessario verificare la compatibilità per evitare cambiamenti di colore. Il prodotto aperto deve essere lavorato immediatamente.
- Dopo un lungo periodo di stoccaggio, in particolare dopo l'uso di una parte del prodotto, può evaporare l'acqua e si possono formare grumi di particelle. Si consiglia pertanto di filtrare il prodotto prima dell'uso.

**SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza CERA PER ANTICA CALCE**

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**SIVAC srl**  
Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025  
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici