



0960  
Scheda  
tecnica

## RIFLESSI D'AMBRA

effetto sabbiato- sabbiato XL



**LINEA DECORATIVA**



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

### 1. DESCRIZIONE

Finitura decorativa semilucida e coprente di facile applicazione a base di leganti acrilici, particolari cariche e pigmenti in dispersione acquosa. Lavabile dall'aspetto perlescente con riflessi metallici tipici dell'oro e dell'argento, consente di ottenere dei gradevoli effetti cromatici e contrasti di lucentezza.

E' disponibile in due versioni:

**Effetto Sabbiato - Effetto Sabbiato XL**

**Classificazione** UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca acrilica (B.4.C.0.A.2.FA)

**Classificazione per impiego finale** (UNI EN 13300)

Decorazione

**Destinazione d'uso**

Interno

**Idoneità supporti**

Qualsiasi tipo di supporto

**Confezioni**

1 l 2,5 l

**Basi**

ORO, ARGENTO E XL, BRONZO, RAME, ORO PA XL, CLASSIC SILVER E XL, ACCIAIO XL

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica da 1000 a 1050 g/l

Viscosità liquido tixotropico

Residuo secco in peso 45% ± 2

Aspetto semilucido

pH 7,5-8

Colore Cartella colori. I colori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi a causa di alcune circostanze variabili, quali il supporto, le modalità d'applicazione, la temperatura la manualità dell'operatore e gli attrezzi usati.

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. (UNI 10560)	> 5000

### 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Eliminare la parti incoerenti e non perfettamente ancorate Rasare e carteggiare per eliminare eventuali imperfezioni presenti.

Applicare una mano di SIVACFIX ACRILICO per ridurre e uniformare gli assorbimenti del supporto

Applicare una mano di **PRIMER LISCIO S** o **SABBIATO S** in funzione dell'effetto di finitura desiderato

Su legno: portare a legno, applicare una o due mani di SIVACLEGNO TRASPARENTE e procedere come sopra,

Su ferro: portare a ferro, applicare una o due mani di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO e procedere come sopra

#### DILUIZIONE con acqua:

Pronto uso o max 3%

#### ESSICCAZIONE:

5-6 ore in condizioni normali

#### APPLICAZIONE:

Applicare a pennello due mani ad incrociare in modo del tutto irregolare, con intervallo di 6-8 ore tra la prima e la seconda; con guanto stendere una o più mani con movimento rotatorio, con intervallo di 6-8 ore tra la prima e la seconda .Stendere il prodotto non diluito con tampone o con rullo a pelo corto in modo uniforme e a prodotto fresco procedere alla finitura a tampone con movimenti irregolari.

#### ATTREZZI:

pennello, rullo rasato, guanto, tampone

#### PULIZIA :

Acqua

#### RESA PRATICA:

6/8 m<sup>2</sup>/l a una mano

#### NOTE:

Stoccaggio prodotto : 1 anno

La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto

Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo

Non applicare a temperature inferiore di 6°

#### SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza RIFLESSI D'AMBRA

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

## VOCE DI CAPITOLATO

Durante l'esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. I supporti dovranno essere preparati mediante spolveratura e/o spazzolatura manuale, in funzione dello sporco depositatosi sulle superfici da tinteggiare. Le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti o comunque non bene aderenti dovranno essere rimosse. Applicazione di una mano di primer isolante acrilico tipo SIVACFIX ACRILICO diluito con 300 parti di acqua per 100 parti di prodotto. Rasatura con stucco in pasta specifico per la rasatura di pareti interne tipo STUCCO IN PASTA SIVAC a pareggiare eventuali difformità, se necessario. Applicazione di una mano di primer isolante acrilico tipo SIVACFIX ACRILICO. Applicazione di una prima mano di un'idropittura murale lavabile idrorepellente, a base di resine acriliche, pigmenti e cariche selezionate che conferiscono un aspetto morbido, tipo SIVACRIL. Ad essiccazione avvenuta, comunque non prima di 8 ore applicazione di una seconda mano della stessa idropittura

**SIVAC**  
industria vernici

#### SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025

www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici