

1040
Scheda
tecnica

SIVACRIL TOP ULTRA



IDROPITTURE LAVABILI INTERNO - ESTERNO



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale superlavabile di qualità superiore, antigoccia. Ottima distensione e pennellabilità, elevata copertura e punto di bianco. Ottima resa, antipolvere, non ingiallente, finitura opaca vellutata.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Decorazione, protezione

Destinazione d'uso

Esterno/interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1540 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	65% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o Sivac Selection Colours 4

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alcaliresistente

Finitura vellutata

Punto di bianco ottimo

Potere coprente ottimo

Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 13300) > 5000 cicli

Abrasione a umido classe 1

Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2) media

Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3) bassa

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- In esterni: asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate, applicare successivamente una mano di **SIVACFIX ESTERNO** da diluire con acqua.
Se il supporto è sfarinante applicare una mano di **ANCORIL V**.
Su muri con rappezzì d'intonaco applicare una mano di **ANCORIL V**.
- In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di **SIVACFIX**. Su intonaco sfarinante o finito a tempera, applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua.
Su gesso e cartongesso applicare una micro emulsione acrilica, **SIVACFIX ESTERNO** da diluire al 50% con acqua max. 100%.

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 35% 2° mano 25 % in volume con acqua

ESSICCAZIONE:

6/7ore in condizioni normali

ATTREZZI:

Pennello, rullo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6-8 m² al litro a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACRIL TOP ULTRA

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura di murature esterne

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pittura, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti.

Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, tipo SIVACEM RA.

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicazione di una mano di un fissativo a base di microemulsione acrilica, specifico per applicazioni in esterno, tipo SIVACFIX ESTERNO diluito con il 50% di acqua. Nel caso che di un intonaco sfarinante o rappezzato si dovrà invece applicare una mano di un ancorante ad elevata penetrazione, a base solvente tipo ANCORIL V SIVAC, diluito con 8 parti di acqua per ogni 100 parti di prodotto, in modo tale che la superficie non rimanga lucida ad essiccazione avvenuta.

Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare una mano di idropittura murale lavabile di qualità superiore, antigoccia tipo SIVACRIL TOP Serie Oro. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda mano dalla stessa idropittura. Applicare a temperature comprese tra 10 e 40°C e con umidità relativa inferiore al 70%

SIVAC
industria vernici

SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  SIVAC srl vernici