



## 1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile idrorepellente opaca, dotata di elevata copertura, resa e distensione. Ottimo punto di bianco.

### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinil- acrilica (B.4.C.0.A.2.HB)

### Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

### Destinazione d'uso

Interno

### Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

### Confezioni

1 l | 4 l | 14 l e basi tintometriche

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1580 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	61,5% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco e Sivac Selection Colours 4 - I Classici d'arredo - Selection Colours 940 Armonie cromatiche d'arredo - Selection Tuc 2014

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	ottimo
Potere coprente	buono
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	> 1000
Permeabilità al vapore d'acqua	alta

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di **SIVACFIX**. Su intonaco sfarinante o finito a tempera, applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua.  
Su gesso e cartongesso applicare una micro emulsione acrilica, **SIVACFIX ESTERNO** da diluire al 50% con acqua max.100%.

### DILUIZIONE con acqua:

1° mano 35% 2° mano 25 % in volume con acqua

### ESSICCAZIONE:

6/7ore in condizioni normali

### ATTREZZI:

Pennello, rullo e spruzzo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

5-7 m<sup>2</sup> al litro a due mani

**NOTE:** - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo  
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto  
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo  
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACRIL

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

**SIVAC**  
industria vernici

### SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025  
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici