

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile, a basso impatto ambientale. Inodore. Ottima copertura e punto di bianco, e distensione. Finitura vellutata. Certificato in classe A+.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilica (B.4.C.0.A.2.HA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1650 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o tinte pastello

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	ottimo
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	< 1000
Permeabilità al vapore d'acqua	alta

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessita di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di **SIVACFIX**. Su intonaco sfarinante o finito a tempera, applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua.
Su intonaci pitturati asportare ogni traccia di vecchia pittura in fase di distacco e applicare una mano di **SIVACFIX**.

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 30% 2° mano 20 % in volume con acqua

ESSICCAZIONE:

3/4 ore in condizioni normali

ATTREZZI:

Pennello, rullo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

5/7 m² al litro a due mani


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C. Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACRIL GREEN

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici