

L'ANTICA CALCE DEL METAURO



LINEA DECORATIVA



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Stucco a base di grassello di calce, permette, dopo opportuna lavorazione, di creare effetti decorativi di particolare pregio. Traspirante, finitura semilucida e liscia.

Classificazione UNI 8681

Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti vinilversatici (C.4.C.0.A.1.FA)

Classificazione UNI EN 13300

Decorazione

Destinazione d'uso

Interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

6 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Aspetto	semilucido
pH	8-9
Residuo secco in peso	67 ± 2
Colore	bianco o Cartella colori. I colori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi a causa di alcune circostanze variabili, quali il supporto, le modalità d'applicazione, la temperatura la manualità dell'operatore e gli attrezzi usati.

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)

alta: > 150 g/(m²d)

Finitura semilucida

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.

Su muri nuovi in interno.

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da parti non aderenti od in via di distacco, oli e grassi. Dato l'aspetto di finitura lucida il supporto deve essere planare. Poiché il potere livellante de L'ANTICA CALCE DEL METAURO è limitato, se necessario, rasare con STUCCO IN PASTA SIVAC, in una o più passate a seconda dello stato del fondo, quindi a rasatura ultimata e perfettamente essiccata, applicare una mano di SIVACFIX. Fondo consigliato **PRIMER LISCIO S.**

Su muri vecchi

Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d'arte, fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Applicare una mano di SIVACFIX. Fondo consigliato **PRIMER LISCIO S.**

DILUIZIONE:

Pronto uso o max 3 % con temperature maggiori di 25°C

ESSICCAZIONE:

5- 6 ore circa

ATTREZZI:

Spatola americana in acciaio

PULIZIA

Acqua

RESA PRATICA:

600 800 g/m² a due mani

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla formula del colore prescelto dalla lattina del toner corrispondente e versarla completamente nella latta de L'ANTICA CALCE METAURO.

Miscelare omogeneamente fino ad ottenere una miscela uniforme.

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto con spatola americana in acciaio o acciaio inox, cercando di eseguire una stesura regolare nei movimenti. Nella prima stesura non è necessaria la lucidatura, ma è importante che la stesura sia uniforme e perfettamente planare. A distanza di 6-8 ore procedere all'applicazione di una seconda mano, avendo cura di controllare che nell'applicazione precedente non vi siano imperfezioni. Eventualmente carteggiare. Applicare, sempre a distanza di 6-8 ore, una terza mano, applicando il prodotto con passate sovrapposte regolari, utilizzando il tagli della spatola per tirare il prodotto.

LUCIDATURA:

il prodotto può essere lucidato in vari modi:

Nel momento dell'applicazione, meglio se con spatola d'acciaio, si può tirare il prodotto con il taglio della lama nella fase in cui inizia ad essiccare fino ad ottenere l'effetto lucido.

Dopo due o tre giorni dall'applicazione il prodotto può essere lucidato manualmente o con mezzi meccanici, con carta abrasiva finissima tipo 2000 o con panno di lino

Dopo uno o due giorni si può procedere alla lucidatura con cere naturali applicate con panno.

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%


SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza L'ANTICA CALCE DEL METAURO

Data di revisione: 02/02/16

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

SIVAC
industria vernici

SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici