



## 1. DESCRIZIONE

Pittura murale silossanica lavabile ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza. Assume una finitura vellutata e morbida, di piacevole aspetto estetico. Rende le superfici autopulenti e resistenti nel tempo. Unisce i vantaggi delle pitture minerali ai pregi delle sintetiche. Classificazione UNI 8681.

### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acril- silionica (B.4.C.0.A.2.FC)

### Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Decorazione, protezione

### Destinazione d'uso

Esterno/interno

### Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

### Confezione

4 l | 14 l e basi tintometriche

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1530 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	65% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o Sivac Selection Colours 4

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

### Alcaliresistente

Finitura vellutata

Potere coprente ottimo

Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560) > 5000 cicli

Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2) alta ( = 450)

Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3) bassa ( $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,05}$ )

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- In esterni: asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate, applicare successivamente una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S.  
Se il supporto è sfarinante applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S  
Su muri con rappezzati d'intonaco applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S
- In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessita di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di FISSATIVO TRASPARENTE S. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.

### DILUIZIONE:

1° mano 30% 2° mano 20 % in volume con acqua

### ESSICCAZIONE:

6/7ore in condizioni normali- 48 in profondità

### ATTREZZI:

Pennello, rullo e spruzzo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

6-8 m<sup>2</sup> al litro a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza DECORSILOX

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Pitturazione di murature esterne

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti. Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, tipo RASOSIVAC .Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicazione di una mano di un fissativo a base di microemulsione acrilica, specifico per applicazioni in esterno, tipo SIVACFIX ESTERNO diluito con il 50% di acqua. Nel caso che di un intonaco sfarinante o rappezzato si dovrà invece applicare una mano di primer silossanico in fase solvente specifico per supporti molto assorbenti e sfarinanti FISSATIVO SOLVENTE S diluito con 8 parti di acqua per ogni 100 parti di prodotto, in modo tale che la superficie non rimanga lucida ad essiccazione avvenuta. Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare una mano di pittura murale silossanica lavabile ad elevata traspirabilità e idrorepellenza DECORSILOX. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda mano dalla stessa idropittura. Applicare a temperature comprese tra 10 e 40°C e con umidità relativa inferiore al 70%

