



## 1. DESCRIZIONE

Pittura strutturata uniformante con granulometria mista max 0,6 mm , riempitivo, pigmentato bianco per uso esterno ed interno. Oltre a consolidare la parete, consente di limitarne e renderne omogeneo l'assorbimento, uniformando superfici irregolari. L'applicazione deve essere fatta a pennello.

### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti stirene-acrilici (B.2.C.0.A.2.FC)

### Destinazione d'uso

Esterni/interni

### Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

### Confezioni

4 l 14 l

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1650 ± 30 g/l
Viscosità	liquido viscoso
Residuo secco in peso	77% +- 1%
Aspetto	opaco
Colore	bianco

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Permeabilità al vapore (EN ISO 7783) alta

Permeabilità all'acqua liquida (EN 1062-3) medio/bassa

Finitura opaca

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante sverniciatore, spazzolatura meccanica o idropulitrice

Su muri nuovi stagionati: non necessità di particolari accorgimenti preliminari

Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di ANCORIL V

### DILUIZIONE:

20% in volume con acqua

### ESSICCAZIONE:

2 - 3 ore al tatto a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 24 ore circa

### ATTREZZI:

Pennello

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

3-3,5 m<sup>2</sup>/l ad una mano

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

### SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza FONDO UNIFORMANTE RP GG6

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



#### SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025  
www.sivac.it - info@sivac.it  SIVAC srl vernici