



## 1. DESCRIZIONE

Rivestimento acrilico -da applicare con spatola gommata- specifico per realizzare campi da tennis, nonché superfici sportive polivalenti, piste ciclabili, percorsi pedonali ed aree ad arredo urbano. Questo rivestimento ha elevata resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona elasticità, un effetto antisdrucchiolo controllato. Sivactennis GG4 protegge il sottofondo (in asfalto o cemento) dal deterioramento garantendone una lunga durabilità.

### Destinazione d'uso

Esterno

### Idoneità supporti

Cemento, calcestruzzo, asfalto

### Confezioni

4 l 14 l e basi neutre

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1450 ± 40 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	75% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco, verde, rosso, a richiesta

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Brillantezza	opaco
Potere coprente	ottimo
Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV	
Resistenza all'abrasione	
Antiskid	

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere pulito, compatto, ben livellato, privo di parti incoerenti o friabili, esente da qualsiasi traccia di oli, grassi, polvere e sporco in genere. Eventuali difetti quali buchi, vaiolature, fessurazioni devono essere riparati utilizzando prodotti specifici.

- Sottofondo in asfalto: se nuovo, deve essere lasciato ossidare per un periodo di 3-4 settimane prima dell'applicazione del prodotto. E' consigliabile effettuare dei lavaggi per favorire l'eliminazione delle componenti oleose.
- Sottofondo in cemento: l'umidità deve essere inferiore al 4% e deve essere protetto da una barriera al vapore sottostante se vi è possibile contropinta di acqua. Nel caso in cui il calcestruzzo si presenti polveroso, aspirare completamente la polvere quindi applicare una mano di PRIMER EPOSSIDICO ALL'ACQUA.

Le superfici devono essere progettate e realizzate con le opportune pendenze in modo da evitare ristagni d'acqua. Qualora siano presenti precedenti finiture, valutarne attentamente lo stato di usura, verificando attraverso una prova preliminare la compatibilità con Sivactennis. Solamente se necessario, procedere a carteggiatura avendo cura di eliminare completamente i residui della stessa.

### DILUIZIONE con acqua (in volume):

15-20%

### ESSICCAZIONE (20°C):

3 - 4 h al tatto. Ricopribile dopo almeno 8 h. **NB** i tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteo: temperature elevate e soleggiamenti diretti li riducono, mentre basse temperature, umidità, ombreggiamento li aumentano.

### APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto con acqua mescolando con trapano munito di frusta -a basso numero di giri- fino ad ottenere un impasto omogeneo, quindi applicare con spatola gommata alcune mani (3-4) di prodotto diluito intervallate di almeno 8 ore in condizioni ambientali normali e verificando sempre la completa essiccazione dello strato precedente prima di proseguire con un'altra mano di prodotto. Solo se necessario regolarizzare la superficie tra una mano ed un'altra con monospazzola abrasiva aspirando le polveri residue.

### ATTREZZI:

Spatola gommata

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

Consumo minimo: 1 litro/m<sup>2</sup> in 3 mani. La resa è fortemente dipendente dalla natura e morfologia del supporto: in particolare se il prodotto è usato come intaso del tappeto bituminoso i consumi aumentano considerevolmente.


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto: 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 12°C e al di sopra dei 30°C
  - Non applicare con umidità relativa > 70% né in presenza di vento forte, nebbia o rischio di pioggia

### SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza SIVACTENNIS GG4

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**SIVAC srl**

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025  
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici