



1. DESCRIZIONE

Stucco in pasta specifico per la rasatura di pareti interne. Ottima finezza, buona carteggiabilità, idoneo anche per legno.

Classificazione UNI 8681

Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilico (E.2.C.0.A.2.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione

Destinazione d'uso

Interni

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di intonaco e cartongesso

Confezioni

0,500 kg 1 kg 5 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1,68 ± 20 g/l
Viscosità	pasta
Residuo secco	75% ± 20 g/l
Aspetto	pasta opaca
pH	7,5-8
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Potere riempitivo	buono
Carteggiabilità	ottima
Elevata resa e lavorabilità	
Facile applicazione	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Pulire il supporto facendo cura di eliminare qualsiasi presenza di oli, grassi e parti non ben ancorate o in via di distacco.

Su supporti che presentano segni di sfarinamento applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua..

DILUIZIONE con acqua:

Pronto uso, max 3%

APPLICAZIONE:

Applicare con spatola americana e carteggiare dopo 12 ore. Dopo carteggiatura applicare una mano di SIVACFIX, se necessaria in funzione del tipo di finitura desiderato

ESSICCAZIONE:

8 ore in condizioni normali - Carteggiabile dopo 24 ore

ATTREZZI:

Spatola americana in acciaio e in acciaio inox

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

1 -2 m²/kg due mani, variabile in funzione della ruvidità del supporto


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza STUCCO IN PASTA

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici