

1780
Scheda
tecnica

SIVACLEGNO CERATO



LINEA LEGNO IN FASE SOLVENTE



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Vernice protettiva per legno, sintetica, ad alta penetrazione. Addizionata con cere idrorepellenti di elevata qualità per la protezione del film. Protegge dal degrado di tutti gli agenti naturali, fa risaltare la naturale venatura del legno. Trasparente o pigmentato con ossidi di ferro trasparenti.

Classificazione UNI 8681

Vernice per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativo, semilucido, a base di leganti oleo-alchidici (A.4.A.0.B.1.AB)

Destinazione d'uso

Interni/esterni

Idoneità supporti

Supporti in legno

Confezioni

0,750 l | 2,5 l | 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------|--------------|
| Massa volumica | 820 ± 20 g/l |
| Viscosità | 40 -60" F/4 |
| Residuo secco | 18 ± 2% |
| Aspetto | cerato |
| Colore | |
| incolore | |

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Effetto cera

Ottima resistenza alle intemperie ed a qualsiasi agente esterno naturale

Valorizza la naturale bellezza del legno

Finitura satinata

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su legno nuovo: lavare legni particolarmente resinosi con diluente per sintetici
stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature
applicare una o più mani di SIVACLEGNO TRSPARENTE O COLORATO
(Vedere scheda n. 1770). A prodotto asciutto carteggiare il pelo del legno con carta 150-180
le superfici da verniciare dovranno avere un'umidità inferiore al 15%

Su legno già verniciato:

asportare totalmente la pittura preesistente con sverniciatore o carta abrasiva
pulire accuratamente
applicare una o più mani di SIVACLEGNO TRASPARENTE O COLORATO
procedere come sopra

DILUIZIONE:

Pronto all'uso

ESSICCAZIONE:

7 -8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribil e dopo 12 ore

APPLICAZIONE:

Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perire ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, c on
vento o con umidità elevata.

ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato, spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua ragia minerale o diluente per sintetici

RESA PRATICA:

8 – 10 m²/l per mano

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 24 mesi contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACLEGNO CERATO

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.