



## 1. DESCRIZIONE

Finitura protettiva trasparente lucida specifica per l'applicazione su rivestimenti plastici e pitture murali. Formulata a base di resine vinil-acriliche non ingiallenti, rende i prodotti resistenti all'usura ed all'abrasione.

### Classificazione UNI 8681

Vernice per per strato di finitura, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, lucido, a base di leganti vinilici (A.4.C.0.A.0.HA)

### Destinazione d'uso

Esterni/Interni

### Idoneità supporti

Idropitture lavabili o rivestimenti a spessore

### Confezioni

1 l 5 l 20 l

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1030± 20 g/l
Viscosità	liquido
Residuo secco	40% ± 2
Aspetto	lucido
Colore	trasparente

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

### Facile applicazione

Crea una pellicola protettiva lucida

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Nessuna preparazione particolare.

Il supporto deve essere pulito, asciutto ed esente da colonizzazioni algali e fungine.

### DILUIZIONE:

Pronto uso

### ESSICCAZIONE:

7 – 8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 24 ore con se stessa.

### APPLICAZIONE:

L'applicazione di una sola mano solitamente è sufficiente per ottenere l'effetto desiderato in funzione dell'assorbimento del sottofondo. Se sono necessarie due mani aspettare 24 ore per l'applicazione della seconda.

### ATTREZZI:

Pennello, rullo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

6- 8 m<sup>2</sup>/l a due mani


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza CERAMICATO

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



#### SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025  
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici