

1840
Scheda
tecnica

CONSOLIDANTE ACRIL-SILICONICO



PRODOTTI PER CEMENTO, MATTONI E PIETRE



Rev.02 del 06.07.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Protettivo acril-silossanico trasparente, consolidante ed idrorepellente che ostacola la crescita ad effetto anti-alga. Penetra nei supporti quali pietre, mattoni, cemento faccia vista, li risana rendendoli fortemente idrorepellente. Forte resistenza nel tempo.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (A.1.A.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni/Interni

Campi di impiego

Cemento faccia a vista, pietre e mattoni

Confezioni

5 l 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	820 ± 20 g/l
Viscosità	liquido
Residuo secco	12%± 1
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima resistenza alla pioggia battente

Ottima penetrazione nel supporto

Ottimo effetto consolidante

Previene le efflorescenze e la risalita dei sali

Idrorepellenza

Finitura opaca

Effetto bagnato

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Il supporto deve essere asciutto ed esente da oli e grassi

DILUIZIONE:

Pronto uso

ESSICCAZIONE:

12 – 14 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 14 ore

APPLICAZIONE:

Si consiglia di controllare le proprietà di penetrazione del supporto.
Se l'applicazione viene fatta a rullo o pennello o spruzzo, applicare due mani distanziate di 14 ore.

ATTREZZI:

Pennello, rullo, spruzzo,

PULIZIA STRUMENTI:

Diluyente nitro, acquaaragia minerale

RESA PRATICA:

6/8 m²/l a due mani


- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo-
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza CONSOLIDANTE ACRIL-SILICONICO

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  SIVAC srl vernici