



Antica Calce del Metauro

stucco di finitura per interni a base di grassello di calce

Istruzioni per l'uso:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sono idonei tutti i fondi a gesso, cartongesso, calce e cemento. Essi devono essere sani e asciutti, esenti da parti non aderenti o in via di distacco, da oli ed unti. Applicare una mano di "Fondo di collegamento" come consolidante ed uniformante del supporto. Dato l'aspetto di finitura semilucida e liscia il supporto deve essere omogeneamente planare, quindi se è necessario procedere con una rasatura di fondo con "Marmorino" o "Stucco in pasta Sivac", in una o più mani a seconda dello stato del fondo.

APPLICAZIONE

Stendere sul fondo precedentemente preparato ANTICA CALCE DEL METAURO con spatola americana in acciaio inox una buona quantità del prodotto, cercando di eseguire una stesura regolare nei movimenti, arrivando a copertura completa del supporto.

A distanza di 6-8 ore procedere all'applicazione della seconda mano fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia.

Quindi applicare la terza mano sempre a distanza di 6-8 ore dalla seconda, usando una piccola quantità di prodotto, leggermente ammorbidito stendendolo e rimuovendolo prima dell'essiccazione, con passate sovrapposte regolari nei movimenti di stesura, utilizzando il taglio della spatola per tirare il prodotto.

Prima dell'essiccazione completa, lucidare la superficie passando ripetutamente la spatola di acciaio inox.

A distanza di 12-24 ore si può inoltre procedere ad una lucidatura per mezzo di cere neutre applicate con un panno o spatola in acciaio inox.

La cartella colori L'Antica Calce del Metauro è realizzabile con il Sistema Tintometrico Sivac MIX ONE

*I colori di questo campionario realizzati con scatti fotografici, presi dalle applicazioni reali, possono subire alterazioni nel tempo e quindi hanno un valore indicativo.

DILUIZIONE
pronto uso, max 5% con acqua.

RESA
600/800 gr/m² in funzione dello stato del supporto e della manualità dell'operatore.

ESSICAZIONE
(a 20 °C e 60 % U.R.)
Asciutto: 6-8 ore circa.



Sivac srl

Via del Progresso, 1 - 61030 Calcinelli di Saltara (PU)
Tel.(0721) 895501 Fax (0721) 894025
www.sivac.it - info@sivac.it



N. 183 - UNI EN ISO 9001:2008



**Antica
Calce**
del Metauro
stucco di finitura
per interni

